

## Patentansprüche

1. Bauteil (1, 31, 334, 335, 342, 354, 357, 366)  
insbesondere für eine Dampfturbine (300, 303),  
5 mit einer keramischen Wärmedämmschicht (7) und  
mit einer metallischen Erosionsschutzschicht (13) auf der  
Wärmedämmschicht (7),  
zum Einsatz bei Einsatztemperaturen bis max. 850°C,  
insbesondere bis max. 650°C für einen längeren Einsatz,  
10 wobei die Erosionsschutzschicht (13) eine geringere  
Porosität als die Wärmedämmschicht (7) aufweist.
2. Bauteil nach Anspruch 1,  
15 dadurch gekennzeichnet, dass  
  
das Bauteil (1) ein Gehäuseteil (31, 334, 335, 366) einer  
Gas- oder Dampfturbine (300, 303) ist.
- 20 3. Bauteil nach Anspruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
  
das Gehäuseteil ein Turbinengehäuse (366) ist.
- 25 4. Bauteil nach Anspruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
  
30 das Gehäuseteil ein Ventilgehäuse (31) ist.
5. Bauteil nach Anspruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
35 das Gehäuseteil ein Gehäuseteil (334, 335) eines Dampf-  
strömbereichs (333) ist.

6. Bauteil nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass

5

das Bauteil (1) eine Turbinenschaufel (342, 354, 357) ist.

7. Bauteil nach Anspruch 1 bis 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass

10

dass das Bauteil (1) aus einem Substrat (4) besteht,  
auf dem (4) die Wärmedämmschicht (7) vorhanden ist, und  
das Substrat (4) aus einer nickel-, kobalt- oder insbeson-  
dere eisenbasierten Legierung gebildet ist.

15

8. Bauteil nach Anspruch 1 oder 7,  
dadurch gekennzeichnet, dass

20

die Wärmedämmschicht (7) zumindest teilweise,  
insbesondere ganz aus Zirkonoxid ( $ZrO_2$ ) besteht.

25 9. Bauteil nach Anspruch 1, 7 oder 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Wärmedämmschicht (7) zumindest teilweise,  
insbesondere ganz aus Titanoxid ( $TiO_2$ ) besteht.

30

35

10. Bauteil nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass

5 unterhalb der Wärmedämmschicht (7) eine Zwischenschutz-  
schicht (10),  
insbesondere eine MCrAlX-Schicht,  
angeordnet ist,  
wobei M für zumindest ein Element der Gruppe Nickel, Ko-  
balt und insbesondere Eisen steht  
10 sowie X Yttrium und/oder Silizium und/oder zumindest ein  
Element der Seltenen Erden ist.

11. Bauteil nach Anspruch 1 bis 5,  
15 dadurch gekennzeichnet, dass

das Bauteil (1) angelegt ist auf eine Temperaturdifferenz  
im Betrieb,  
insbesondere eine Temperaturdifferenz von mindestens  
20 200°C,  
gegeben durch eine höhere Temperatur auf der einen Seite  
(336) des Bauteils (1) und eine niedrigere Temperatur auf  
der anderen Seite (337) des Bauteils (1, 334),  
wobei die Wärmedämmschicht (7) auf der Seite (336) des  
25 Bauteils (1, 334) aufgebracht ist,  
die der höheren Temperatur ausgesetzt ist,  
um das Verformungsverhalten des Bauteils (1) aufgrund des  
Temperaturunterschiedes zu vergleichmäßigen.

30

12. Bauteil nach Anspruch 11,  
dadurch gekennzeichnet, dass

35 die höhere Temperatur mindestens 400°C,  
insbesondere bis zu 800°C beträgt.

13. Bauteil nach Anspruch 10,  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Zwischenschutzschicht (10) aus  
11,5 wt% bis 20 wt% Chrom,  
0,3 wt% bis 1,5 wt% Silizium,  
0 wt% bis 1 wt% Aluminium,  
0 bis 4 wt% Yttrium, sowie  
Rest Eisen besteht.

14. Bauteil nach Anspruch 13,  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Zwischenschutzschicht (10) aus  
12,5 wt% bis 14 wt% Chrom,  
0,5 wt% bis 1,0 wt% Silizium,  
0,1 wt% bis 0,5 wt% Aluminium,  
0 bis 4 wt% Yttrium, sowie  
Rest Eisen besteht.

15. Bauteil nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Erosionsschutzschicht (13) eine eisen-, nickel-,  
chrom- oder kobaltbasierte Legierung,  
insbesondere NiCr80/20, ist.

16. Bauteil nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Erosionsschutzschicht (13) zumindest teilweise aus  
Chromkarbid besteht.

17. Bauteil nach Anspruch 1 oder 15,  
dadurch gekennzeichnet, dass

5 die Erosionsschutzschicht (13) aus Nickel-Chrom mit Beimengungen von Silizium (Si) und Bor (B) (NiCrSiB) besteht.

18. Bauteil nach Anspruch 1 oder 15,  
dadurch gekennzeichnet, dass

10

die Erosionsschutzschicht (13) aus Nickel-Aluminium besteht.

15 19. Bauteil nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass

20 die Erosionsschutzschicht (13) ausgewählt wird aus der Gruppe oder einem Gemisch aus der Gruppe Wolframkarbid, Chromkarbid und Nickel (WC-CrC-Ni) und/oder Chromkarbid mit der Beimischung von Nickel ( $\text{Cr}_3\text{C}_2$ -Ni) und/oder einer Mischung aus Chromkarbid und Nickelchrom ( $\text{Cr}_3\text{C}_2$ -NiCr).

25

20. Bauteil nach Anspruch 1, 8, 9 oder 10,  
dadurch gekennzeichnet, dass

30

die Wärmedämmschicht (7) zumindest teilweise porös ist.

21. Bauteil nach Anspruch 1 oder 20,  
35 dadurch gekennzeichnet, dass

die Wärmedämmschicht (7) einen Gradienten in der Porosität aufweist.

22. Bauteil nach Anspruch 21,  
dadurch gekennzeichnet, dass

5

die Porosität der Wärmedämmschicht (7) an einer äußeren  
Fläche am größten ist.

10 23. Bauteil nach Anspruch 21,  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Porosität der Wärmedämmschicht (7) im äußeren Bereich  
der Wärmedämmschicht (7) am kleinsten ist.

15

24. Bauteil nach Anspruch 1 oder 11,  
dadurch gekennzeichnet, dass

20 die Dicke der Wärmedämmschicht (7) auf dem Bauteil (1) lo-  
kal (335, 366) unterschiedlich ist.

25 25. Bauteil nach Anspruch 1, 8, 9 oder 11,  
dadurch gekennzeichnet, dass

verschiedene Materialien für die Wärmedämmschicht (7) an  
verschiedenen Stellen (335, 366) des Bauteils (1, 335,  
366) verwendet werden.

30

26. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass

35 die Wärmedämmschicht (7) im Einströmbereich (333) und im  
Beschaufelungsbereich (366) einer Dampfturbine (300, 303)  
aufgebracht ist.

27. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass

5

die Wärmedämmschicht (7) nur im Einströmbereich (333)  
einer Dampfturbine (300, 303) aufgebracht ist.

10 28. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass

die Wärmedämmschicht (7) nur im Beschaufelungsbereich  
(366) einer Dampfturbine (300, 303) aufgebracht ist.

15

29. Bauteil nach Anspruch 1 oder 27,  
dadurch gekennzeichnet, dass

20 die Dicke der Wärmedämmschicht (7) im Einströmbereich  
(333) dicker ist als im Beschaufelungsbereich (366).

30. Bauteil nach Anspruch 1,  
25 dadurch gekennzeichnet, dass

die Wärmedämmschicht (7) mit Erosionsschutzschicht (13)  
bei wieder aufgearbeiteten Bauteilen (1) aufgebracht ist.

30